

高萓企業股份有限公司

桃園市 330 建國東路 19 號

HI-CHANG INDUSTRIAL CO., LTD

No.19, Jianguo E. Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-3-2183456 FAX : +886-3-2181800



N400 為進口國外原料所生產之中性矽利康，分裝而成

主要物性：

項 目	單 位	參 考 數 值
比重(SP. GR)	--	1.341
結皮時間	分	11" 00
硬度	Shore A	13
最大抗拉強度	Kgf/cm ²	10.98
最大撕裂強度	Kgf/cm	1.24
最大延伸率%	%	682
施工溫度	°C	+5~+40
硬化後抗溫	°C	-10°C~+130°C
50%延伸時抗拉強度	Kgf/cm ²	2.4
100%延伸時抗拉強度	Kgf/cm ²	3.49
擠出率	g/min	100

物性表之數據僅供參考不建議用於產品規格

顏 色：白色、淺灰、灰色、古銅、黑色、深灰、岩灰、瓷白、粉紅

包 裝：25 支/箱

注意事項：

▲應放置於乾燥，陰涼處

▲在室溫 5°C~25°C，安全儲存一年

▲依照矽利康正確使用規定，要事先使用介面劑再使用矽利康施工